

CONIBOND® 1624

Hızlı K rlenen, Akışkan Y ksek Performanslı Yapıştırıcı

Tanımı

CONIBOND® 1624, poli retan esaslı, tek bileşenli, hızlı k rlenen, akışkan, y ksek performanslı yapıştırıcıdır.

Kullanım Yerleri

- İ ve dış mekanlarda, d şey ve yatayda,
- Isı izolasyon, perlit ve fiber yalıtım levhalarının betona, hafif betona, sıvaya, elięe, al minyuma, PVC levhalara, ahşaba ve izolasyon keelerine yapıştırılmasında,
- Tik aęacı, su kontraplaęı gibi ahşap malzemelerin birbirine yapıştırılmasında,
- elik kapı imalatlarında elięin ahşaba yapıştırılmasında,
- Y kseltilmiş d şemelerdeki elik ayakların betona yapıştırılmasında,
- Ahşap ve mobilya sekt r nde yapıştırıcı olarak g venle kullanılır.

Avantajları

- Tek bileşenlidir.
- Uygulaması temiz ve kolaydır.
- Havanın nemi ile hızlı k rlenir.
- Kokusuzdur.
- Y ksek dayanım deęerlerine sahiptir, birok y zeeye astarsız uygulanır.

Teknik  zellikleri

Malzemenin Yapısı	Poli�retan
Renk	Bal Rengi
Yoęunluk	1,00 kg/litre
Parlama Noktası	+100°C
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+5°C +80°C
Servis Sıcaklığı	-40°C +80°C
Kullanma S�resi	20 dak.

Yukardaki deęerler +23°C'de ve %50 baęıl nem iin verilmiřtir. Y ksek sıcaklıklar s releri kısaltır, d řuk sıcaklıklar uzatır.

- Akıcı kıvamdadır
- Elastikiyetini uzun s re korur.
- CFC (kloroflorokarbon) iermez.
- Solvent iermez.

Uygulama Prosed r 

Y zey Hazırlığı

Y zelerin saęlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz, temiz, aynı zamanda terazisinde ve d zg n olmasına dikkat edilmelidir. Y zey, aderansı zayıflatacak her t rl  yaę, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve y zeyde gevşek paracıklar olmamalıdır. Yapıştırıcının uygulanacaęı y zey, yapıştırılacak aęırlıkları taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.

Uygulama Y ntemi

CONIBOND® 1624, yapıştırılacak olan malzemenin %20 - %25'ini kaplayacak, beher metrekareye yaklařık 3-4  bek gelecek řekilde y zeeye d k lmelidir. Kenar ve k şelerde daha fazla malzeme kullanılmalıdır. **CONIBOND® 1624** y zeeye d k ld kten sonra 10-15 dakika ierisinde paralar yapıştırılmalıdır. Bu s re ierisinde d zeltmeler yapılabilir. Yapıştırılacak olan para, **CONIBOND® 1624** uygulanmış y zeeye yerleřtirilip, mekanik aparatlar

CONIBOND® 1624

yardımı ile sıkıştırılarak, parçanın yerinde sabit tutulması sağlanmalıdır.

Sarfiyat

Uygulama yüzeyine bağlı olarak 100-125 gr/m² (Yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişebilir).

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Yüzey ve malzeme sıcaklığının +5°C'den düşük ve +80°C'den yüksek olduğu hava şartlarında **CONIBOND® 1624** uygulanmamalıdır.
- Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu kullanma süresini ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, viskoziteyi artırır, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalmır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
- Uygulama kalınlığına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak kürlenme zamanı 30 dakika ile 3 saat arasında değişir. Yüksek sıcaklık ve nem oranı, kürlenme zamanını kısaltır.
- Eğimli yüzeylerde yapıştırılan malzemenin kaymaması için tedbir alınmalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar uygun solvent ile temizlenmelidir. **CONIBOND® 1624** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Ambalaj

2 kg'lık plastik bidon

Depolama

Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak ortamda depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar

sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Düzensiz depolama koşullarında +10°C - +20°C arasında sıcaklıkta üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sorumlu tutulamaz.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2010).